

LDPE LH-0075			
Parameter	Unit	Value	Test method
Melt Flow Index	g/10 min	0.75	ASTM1238
Density	g/ml	0.92	Basel
Vicat softening temperature	°C	95	ASTM-D1525
Elongation at break-MD	%	>300	ASTM-D882
Elongation at break-TD	%	>450	ASTM-D882
Tensile Stress at break-MD	MPa	>170	ASTM-D882
Dart Drop Impact	g	>120	ASTM-D1709
Heat Deflection temperature	°C	33	ASTM-D648

استفاده بعنوان فیلم یا لایه برای بسته بندی مصارف خانگی و کیسه های کوچک