

	Unit	Test method	TG-620S	TG-620N	TG-620S-SB	TG-620N-SB
Intrinsic Viscosity (ویسکوزیته ذاتی)	dl/g	ISO 1628	0.62 ± 0.01	0.62 ± 0.015	0.62 ± 0.01	0.62 ± 0.015
Color CIE Lab L*	-	ASTM D6290	≥ 95	≥ 95	≥ 85	≥ 75
Color CIE Lab b*	-	ASTM D6290	≤ 3.5	≤ 4.5	≤ 2.5	≤ 4.5
DEG content (محتوای DEG)	%	ASTM E2409	0.9–1.2	0.9–1.4	0.9–1.2	0.9–1.4
Melting Point (نقطه ذوب)	°C	ASTM D3418	255 ± 3	255 ± 3	255 ± 3	255 ± 3
%TiO ₂ (درصد تیتانیوم دی‌اکسید)	%	-	0.3 ± 0.05	0.3 ± 0.05	-	-
کاربرد	-	-	گرید الیاف جهت تولید نخ، پارچه و لباس به صورت نیمه مات	گرید الیاف جهت تولید نخ، پارچه و لباس به صورت نیمه مات	گرید الیاف جهت تولید نخ، پارچه و لباس به صورت براق	گرید الیاف جهت تولید نخ، پارچه و لباس به صورت براق